

# Madras® by Galvolux


Exclusive decorative glass

## Technisches Datenblatt

## Plissé

**Basisprodukt:** Ornamentglas

**Beschreibung und Leistung:** chemisch und dauerhaft mattiertes Glas auf der gewellten Oberfläche, opalisierend, sehr glatt bei Berührung. Wirkungsvolle Verschleierung, optimale Lichtdurchlässigkeit, Anti-Fingerprint.

Dekorverlauf	Streifenbreite	Umriss Streifen
Parallel zur Seite 3210 mm	5 ± 0,15 mm	
Toleranz Längsabweichung des Dekors: 3mm/1m.		

**Innen-/Aussenanwendungen:** Türen und Fenster, Einrichtung, Bauwesen, Duschen usw.

**Plissé ist auch in folgenden Versionen lieferbar:**

- Plissé-T - Art. 401240/42 (6/8mm)
- Plissé-M - Art. 401241/37 (6/8 mm)

**Scheibengröße und Stärke:**

- Plissé-T/M, 6 mm, 3210 x 2000 mm
- Plissé-T/M, 8 mm, 3210 x 2040 mm

**Maximal machbare Abmessungen:**

- Plissé-T/M, 6 mm, 3160 x 1950 mm
- Plissé-T/M, 8 mm, 3160 x 1990 mm

**Farbe:** klar

**Kompatible Bearbeitungen:** Schneiden, Schleifen, Härten, Lackieren, usw.

**Reinigung:** Beim Einbau des Glases darf die verarbeitete Seite nicht mit Kitten, Harzen, Dichtungsmitteln usw. verschmutzt werden. Für jedes dieser Produkte wird ein geeignetes Lösungsmittel benötigt, um Spuren davon vom Glas zu entfernen.

Für die routinemäßige Wartung ist die Verwendung von Wasser und/oder handelsüblichen Glasreinigungsmitteln ausreichend. Sofort mit einem sauberen Tuch, vorzugsweise aus Mikrofaser, abtrocknen.



Plissé-M



In den Fotografien wiedergegebene Farben und Finishes können leicht von den tatsächlichen Farben und Finishes abweichen: wir empfehlen die Auswahl direkt am Muster.

**GALVOLUX**



QUALITÄT  
UND GARANTIE  
SEIT 1900

**Galvolux SA**

Via Strecce 1 - CH 6934 Bioggio

Tel. +41 91 610 55 11

info@galvolux.com

www.galvolux.com

# Madras<sup>®</sup> by Galvolux

Exclusive decorative glass

## Plissé

**Fehlerannahmegrenzen:** Für alle Mängel, die sich aus der Herstellung des Basisglases ergeben: siehe Norm UNI EN 572-5 (Ornamentglas). Für alle Mängel, die durch die chemische Verarbeitung von Glas entstehen:

Fehlergrösse mm	maximal Anzahl pro Scheibe	Durchschnitt pro 20 mq
>0,6 e > 1,5	3	5
>1,5 e > 3,0	1	2
>3,0 e > 9,0	nur mit Kundenakzeptanz	nur mit Kundenakzeptanz



In den Fotografien wiedergegebene Farben und Finishes können leicht von den tatsächlichen Farben und Finishes abweichen: wir empfehlen die Auswahl direkt am Muster.

**GALVOLUX**



QUALITÄT  
UND GARANTIE  
SEIT 1900

**Galvolux SA**

Via Strecce 1 - CH 6934 Bioggio

Tel. +41 91 610 55 11

info@galvolux.com

www.galvolux.com